

방화 컴파운드 CP 636

경제적인 방화 솔루션



제품 특징

- 금속, 조적, 콘크리트 등 다양한 모재에 좋은 접착력
- 흡손 또는 통상적 미장용 기계 또는 펌프 등으로 간편하게 시공 가능
- 높은 항복점, 단단함(거푸집이 항상 필요하진 않음)

주요 용도

- 싱글 또는 복합적인 관통부에 사용 가능
- 중대형 개구부의 케이블 관통부
- 메탈 파이프 및 덕트 주변 영구적 방화 실링
- Blank opening 방화 실링

Technical data	CP 636
색상	회색
성분	펄라이트를 포함한 시멘트 몰타르
용량	20kg/sack
밀도(건조 후)	800-1000kg/m ³
시공 온도	+5°C ~ +40°C
경화 전 PH 값	약 12
보관 방법	개봉하지 않은 상태로 건조한 곳에 +5°C~+30°C로 보관
페인트 가능 여부	가능
물과의 혼합비	3:1
압축 강도	2.9N/m ²
유효기간	12개월

인증

- 국토해양부 고시, UL, BS, ETA, FM, FILK

시험성적서

- ASTM E 84 ▪ UL 1479 ▪ ASTM E 814